

Szám: M-4038/a/2010

TVB TÍPUSVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

Pilis térkő

építési termékről

Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi Laboratóriuma ezen okirattal bizonyítja a

Kovács Vilmos egyéni vállalkozó (Kovi-kő)

2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 010/52 hrsz.
(levelezési cím: 2084 Pilisvörösvár, Semmelweis köz 5/4.)

mint a TVB jogosultja részére, hogy a

Kovács Vilmos egyéni vállalkozó (Kovi-kő)

2084 Pilisszentiván, Erzsébet park 010/52 hrsz.

telephelyén gyártott


a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet hatálya alá tartozó építési termék első típusvizsgálatát elvégezte. Az azonos számú és keltű *első típusvizsgálati jegyzőkönyvben* részletezett eredmények alapján a termék megfelel az **MSZ EN 1338:2003** jelzetű műszaki specifikációban rögzített **beton útburkoló elemek** termékre előírt követelményeknek.

A TVB

- változatlan termékjellemzők mellett –
2015. július 09-ig érvényes

Budapest, 2010.07.09.




Dr. Bánky Tamás,
központi laboratóriumvezető

Ez a Típusvizsgálati Bizonyítvány 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek!

A termék megfelelőség-igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

termékjellemzők	vizsgálati eredmények	követelmény	vizsgálati / értékelési mód
külső megjelenés	Nem volt tapasztalható semmilyen károsodás (repedés, rétegelválás, lepattogzódás, stb.); illetve eltérés a felületképzésben (struktúrában) és a színezésben.	Nem megengedett: - felületi károsodások, - színeltérés, - eltérés a struktúrában.	MSZ EN 1338:2003 „J” melléklet / 5.4 fejezet
méreték	- hosszúság: 198-200 mm - szélesség: 98-99 mm - vastagság: 58-60	Megengedett eltérés a névleges mérettől: - hosszúság: ± 2 mm - szélesség: ± 2 mm - vastagság: ± 3 mm	MSZ EN 1339:2003 „C” melléklet / 5.2 fejezet
felületi kopóréteg	mért vastagság: 4-7 mm A felületi kopórétegnél elválás nem volt tapasztalható.	Legalább 4 mm legyen. A felületi kopóréteg integrált része legyen a térburkoló elemnek.	MSZ EN 1338:2003 „C” melléklet 6. fejezet / 5.1 fejezet
hasítószilárdság, törőerő	<u>hasítószilárdság:</u> 5,2 N/mm ² (átlag) 4,1 N/mm ² (min. egyedi) <u>törőerő:</u> 449 N/mm (min. egyedi)	<u>hasítószilárdság:</u> átlag $\geq 3,6$ N/mm ² (MPa) egyedi $\geq 2,9$ N/mm ² <u>törőerő:</u> ≥ 250 N/mm	MSZ EN 1338:2003 „F” melléklet / 5.3.3 és 5.3.6 fejezet
időjárásállóság	<u>fagyasztás utáni tömegvesztés:</u> 0,114 kg/m ² (átlag) 0,128 kg/m ² (max. egyedi) (osztály: 3, jelölés: D) <u>vízfelvétel:</u> 1,47 % (átlag)	<u>tömegvesztés:</u> átlag $\leq 1,0$ kg/m ² egyedi $< 1,5$ kg/m ² <u>vízfelvétel:</u> átlag ≤ 6 %	MSZ EN 1338:2003 „D” és „E” melléklet / 5.3.2 fejezet
csúszásállóság	A beton térburkoló elemek felülete nem sima, nincsen csiszolva és polírozva sem.	MSZ EN 1338:2003 5.3.5.1 fejezet	MSZ EN 1338:2003 „J” melléklet / 5.3.5 fejezet
kopásállóság	3000 mm ³ /5000 mm ² (max. érték) (osztály: 4, jelölés: I)	MSZ EN 1338:2003 5. táblázat	MSZ EN 1338:2003 „H” melléklet / 5.3.4 fejezet

Az első típusvizsgálat eredményei felhasználhatók a 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírt, a termékre vonatkozó ii) harmadik lehetőség (4) szerinti megfelelőség-igazolási módozattal meghatározott *Szállítói megfelelőségi nyilatkozat* kiadásához mindaddig, amíg a gyártó telephelyén gyártott termék műszaki specifikációja, termékjellemzői, követelményei, valamint gyártástechnológiája *változatlanok* maradnak.

A változásokat a TVB jogosultja köteles az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratóriumának 30 napon belül bejelenteni, mellyel a TVB megújítását kezdeményezheti.

A TVB kizárólag a termék első típusvizsgálatának elvégzését és megfelelőségét igazolja.

A TVB érvényességi ideje alatt a termék megfelelőség-igazolás alapját képező lényeges jellemzőit az ÉMI Nonprofit Kft.

a következő 5 évben 2 alkalommal

külön megbízás alapján felülvizsgálja.

Ez a Típusvizsgálati Bizonyítvány 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek!

A felülvizsgálatra vonatkozó megbízást első ízben **2012.05.30-ig** kell az ÉMI Nonprofit Kft. részére elküldeni. A felülvizsgálat elmulasztása esetén a TVB hatályát veszti. A regisztrált ÉMI minőségi jellel (ÉMI-MJ) rendelkező termékek esetén e felülvizsgálat nem szükséges.

A vizsgálatot végezte:



Pintér Tamás
vizsgálómérnök

ellenőrizte:



Kántor László
régióvezető


ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
Győri Minőségellenőrző Állomás
2.

Ez a Típusvizsgálati Bizonyítvány **3** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek!